

LACKIERER-INFO

sikkens
WOOD COATINGS

PRODUKT-GRUPPE	PRODUKT	GLANZ- GRADE	ANSETZEN DES LACKES				AUFTRAGSMETHODEN						VERARBEI- TUNGSZEIT	TROCKENZEIT			
			Härter	Verdünnern	Zusätze		Airless/Airmix	Hoch-/ Niederdruck	Rollen	Strei- chen	Auftrags- menge		Verarbeitungszeit	Staub- trocken	Schleif- bar	Trans- port- fähig	
			Glanz- grad nach DIN 67530 60° Winkel		Zugabemenge		Düsen- größe* inch (mm)	Druck* bar	Düsen- größe* mm	Druck* bar		pro Arbeits- gang g/m²	bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit (bei Wasserlacken auf gute Luftzirkulation und Luftaustausch achten)				

PRODUKTE AUF LÖSEMITTELBASIS

FÜLLER	QUANTUM COLOR IP350	-	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 300	8h	20min	3h	-
	QUANTUM COLOR P340	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 300	8h	20min	2h	-
	QUANTUM COLOR P330	-	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 20%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,011 - 0,013 (0,28 - 0,33)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 200	8h	30min	4h	-
	QUANTUM COLOR RESTEFÜLLER	-	HPU6300 100 : 15 (15%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	-	-	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 200	4h	30min	6h	-
	SOLIDO COLOR P340V	-	HPU6211 10 : 3 (30%)	TPU9201-M oder TPU9303-S max. 40%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	150 - 200	1h	15min	4h	-
	SOLIDO COLOR P350 SCHWARZ	-	HPU6202 2 : 1 (50%) Gewicht 100 : 75 (75%) Volumen	TPU 9201-M oder TPU 9303-S max. 10%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 140	1h	15min	4h	-
BUNTLOCKE	QUANTUM COLOR T4850	20	HPU6300 5 : 1 (10%) oder 5 : 1 (20%) ohne Klarlacküberzug	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 250	10% HPU6300 - 8h 20% HPU6300 - 4h	15min	2h	12h
	QUANTUM COLOR T461E METALLIC, PERLGLANZ, GOLD	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 20%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	ANTISILICON SB 1%	-	-	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 150	8h	15min	2h	12h
GRUN- DIERUNGEN	SOLIDO IS130	-	HPU6214 2 : 1 (50%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	8h	1h	5h	12h
	DURITAN S150	-	S150 : HPU6400 : AUP6600 100 : 100 : 2,0 Gewicht 100 : 100 : 2,5 Volumen	-	-	-	-	-	-	1,0 - 1,3	2,0 - 3,0	-	-	80 - 120	8h	10min nach der Belichtung	10min nach der Belichtung	1h nach der Belichtung
	QUANTUM IS180	-	HPU6300 5 : 1 (20%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140 120 für MED 2014/90/EU	4h	30min	8h	-
	QUANTUM IS160	-	HPU6300 10 : 1 (10%) Standard Füllgrund oder 5 : 1 (20%) Premium Isoliergrund	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	3h bei 10% HPU6300 5h bei 20% HPU6300	20min	2h bei 10% HPU6300 4h bei 20% HPU6300	-
	QUANTUM S150	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 20%	-	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	90 - 120	24h	15min	1h	-
KLARLOCKE	QUANTUM T280	15	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 20%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 120	36h	20min	2h	12h
	QUANTUM T264	03	HPU6214 10 : 4 (40%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 10%	-	-	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	80 - 100	4h	4h	-	24h
	QUANTUM T263	90	HPU6300 2 : 1 (50%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	-	0,007 - 0,009 (0,18 - 0,23)	110 - 130	1,4 - 1,8	1,5 - 3,0	-	-	80 - 120	4h	30min	14h	48h
	QUANTUM T260	05 10 15 30	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F oder TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	90 - 120	24h	15min	1h	12h
	QUANTUM T234	10 15 30	HPU6301 10 : 1 (10%)	TPU9302-M oder TPU9303-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	15h	15min	1h	12h
	QUANTUM T233	05	HPU6301 10 : 1 (10%)	TPU9302-M oder TPU9303-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	8h	15min	2h	12h
	EASYFIT T230	15 35	-	TNC9102-F oder TNC9101-M max. 40%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 150	-	20min	1h	12h

PRODUKTE AUF WASSERBASIS

FÜLLER	AQUALIT COLOR IP360	-	bei Bedarf HWA6000 10 : 1 (10%) Gewicht 100 : 15 (15%) Volumen	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	100 - 140	6h	-	-	-
BUNTLOCKE	AQUALIT COLOR T4750	20	-	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	ANTISILICON WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	-	40min	4h	12h
	AQUALIT COLOR METALLIC, PEARL T451E + Mischungen mit AQUALIT COLOR T4750	-	-	AQUALIT OPTIMIZER max. 5%	RETARDER WB max. 2%	ANTISILICON WB 5%	-	-	-	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	-	40min	4h	12h
GRUN- DIERUNGEN	AQUALIT PS130	-	-	-	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	-	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	-	40min	4h	-
	AQUALIT IS180	-	HWA6000 5 : 1 (20%)	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 140	4h	30min	4h	-
KLARLOCKE	AQUALIT PT230	20	-	-	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	-	40min	4h	Aufstellen Möbel 24h
	AQUALIT PT260	20	HWA6000 20 : 1 (5%)	Leitungswasser max. 5%	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	2h	40min	6h	Aufstellen Möbel 24h
	AQUALIT ST260	10 20	bei Bedarf HWA6000 20 : 1 (5%)	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 120	4h (bei 2K)	40min	4h	12h
	AQUALIT T260	40 20 10 05	bei Bedarf HWA6000 10 : 1 (10%)	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓ kleine Flächen	✓ kleine Flächen	100 - 140	4h (bei 2K)	40min	4h	12h
	AQUALIT T280	40 20 10	HWA6000 5 : 1 (20%)	AQUALIT OPTIMIZER oder Leitungswasser max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 140	4h	30min	4h	12h

T - PRODUKTKATEGORIE	4880 - PRODUKTNUMMER	WEITERE INFORMATIONEN	GLANZGRADE BEI 60° DIN EN ISO 2409
S - Sealer (Grundierung)	1XX	Farblose Grundierung	Hochglänzend 35 - 100%
IS - Insulation Sealer (Isoliergrundierung)	2XX	Farbloser Schlusslack	Glänzend 50 - 84%
T - Topcoat (Schlusslack) PT (Parkett Schlusslack)	3XX	Pigmentierter Füller	Seidenglänzend 26 - 49%
P - Primer (Füller) IP (Isolierfüller)	4XXX	Pigmentierter Schlusslack	PT - Parquet Top (Parkett) Seidenmatt 15 - 25%
O - Oil (Öl)	6XX	Härter	ST - Staircase Top (Treppen) Matt 06 - 14%
H - Hardener (Härter) (HPU, HWA HAC HUP)	9XX	Verdünnern	M - Medium (Normal) Tiefmatt 00 - 05%
T - Thinner (Verdünnern) (TPU, TWA, TAC, TUP)			S - Slow (Langsam) F - Fast (Schnell)