

INFO VOOR SPUITERS



sikkens
WOOD COATINGS

PRODUCT-GROEP	PRODUCT	GLANS- GRAAD	MENGVERHOUDING VAN DE LAK					VERWERKINGSMETHODES							POTLIFE	DROOGTIJD			
			Verharder	Verdunning	Additieven			Airless/Airmix	Hoge/lage druk	Rollen	Kwasten	Aan te brengen hoeveelheid			Verwerkingstijd (Potlife)	Stof-droog	Schuur-baar	Geschikt voor transport	
		Glans- graad volgens DIN 67530 hoek van 60°			Mengverhouding			spuit-Tip* inch (mm)	Druk* bar	spuit opening* mm	Druk* bar			laag dikte g/m²	bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid (bij watergedragen lak letten op een goede luchtcirculatie en ventilatie)				

PRODUCTEN OP OPLOSMIDDELBASIS

PRIMERS	QUANTUM COLOR IP350	-	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 300	8 uur	20 min.	3 uur	-
	QUANTUM COLOR P340	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 300	8 uur	20 min.	2 uur	-
	QUANTUM COLOR P330	-	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 20%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,011 - 0,013 (0,28 - 0,33)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 200	8 uur	30 min.	4 uur	-
	QUANTUM COLOR RESTVULLER	-	HPU6300 100 : 15 (15%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	-	-	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 200	4 uur	30 min.	6 uur	-
	SOLIDO COLOR P340V	-	HPU6211 10 : 3 (30%)	TPU9201-M of TPU9303-S max. 40%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,013 - 0,015 (0,33 - 0,38)	110 - 130	2,5 - 3,0	1,5 - 3,0	-	-	150 - 200	1 uur	15 min.	4 uur	-
	SOLIDO COLOR P350 ZWART	-	HPU6202 2 : 1 (50%) gewicht 100 : 75 (75%) volume	TPU 9201-M of TPU 9303-S max. 10%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 140	1 uur	15 min.	4 uur	-
KLEUR-LAKKEN	QUANTUM COLOR T4850	13 bij 10% verharder 20 bij 20% verharder	HPU6300 10 : 1 (10%) of 5 : 1 (20%) zonder coating met blanke lak	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 250	10% HPU6300 = 8 uur 20% HPU6300 = 4 uur	15 min.	2 uur	12 uur
	QUANTUM COLOR T461E METALLIC, PARELGANS, GOUD	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 20%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	ANTISILICONEN SB 1%	-	-	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	120 - 150	8 uur	15 min.	2 uur	12 uur
SEALERS	SOLIDO IS130	-	HPU6214 2 : 1 (50%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	8 uur	1 uur	5 uur	12 uur
	DURITAN S150	-	S150 : HPU6400: AUP6600 100: 100 : 2,0 Gewicht 100: 100 : 2,5 Volume	-	-	-	-	-	-	1,0 - 1,3	2,0 - 3,0	-	-	80 - 120	8 uur	10 min. na de belichting	10 min. na de belichting	1 uur na de belichting
	QUANTUM IS180	-	HPU6300 5 : 1 (20%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140 120 voor MED 2014/90/EU	4 uur	30 min.	8 uur	-
	QUANTUM IS160	-	HPU6300 10 : 1 (10%) Standaard vulbasis of 5 : 1 (20%) Premium isolatebasis	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	3 uur bij 10% HPU6300 5 uur bij 20% HPU6300	20 min.	2 uur bij 10% HPU6300 4 uur bij 20% HPU6300	-
	QUANTUM S150	-	HPU6300 20 : 1 (5%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 20%	-	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	90 - 120	24 uur	15 min.	1 uur	-
TRAN-SPARANTE LAKKEN	QUANTUM T280	15	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 20%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 120	36 uur	20 min.	2 uur	12 uur
	QUANTUM T264	03	HPU6214 10 : 4 (40%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 10%	-	-	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	80 - 100	4 uur	4 uur	-	24 uur
	QUANTUM T263	90	HPU6300 2 : 1 (50%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	-	0,007 - 0,009 (0,18 - 0,23)	110 - 130	1,4 - 1,8	1,5 - 3,0	-	-	80 - 120	4 uur	30 min.	14 uur	48 uur
	QUANTUM T260	05 10 15 30	HPU6300 10 : 1 (10%)	TPU9300-F of TPU9301-S max. 30%	ACCELERATOR PU max. 3% RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	90 - 120	24 uur	15 min.	1 uur	12 uur
	QUANTUM T234	05 10 15 30	HPU6301 10 : 1 (10%)	TPU9302-M of TPU9303-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	15 uur	15 min.	1 uur	12 uur
	QUANTUM T233	05	HPU6301 10 : 1 (10%)	TPU9302-M of TPU9301-S max. 30%	RETARDER SB max. 5%	UV ABSORBER SB max. 3% ANTISILICON SB 1%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 140	8 uur	15 min.	2 uur	12 uur
	EASYFIT T230	15 35	-	TNC9102-F of TNC9101-M max. 40%	RETARDER SB max. 5%	ANTISILICONEN SB 1%	MATTENING AGENT SB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 2,0	-	-	100 - 150	-	20 min.	1 uur	12 uur

PRODUCTEN OP WATERBASIS

PRIMERS	AQUALIT COLOR IP360	-	desgewenst HWA6000 10 : 1 (10%) gewicht 100 : 15 (15%) volume	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	100 - 140	6 uur	-	-	-
KLEUR-LAKKEN	AQUALIT COLOR T4750	20	-	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	ANTISILICONEN WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	-	40 min.	4 uur	12 uur
	AQUALIT COLOR METALLIC, PEARL T451E + Mixen met AQUALIT COLOR T4750	-	-	AQUALIT OPTIMIZER max. 5%	RETARDER WB max. 2%	ANTISILICONEN WB 5%	-	-	-	1,6 - 2,0	1,5 - 3,0	-	-	100 - 120	-	40 min.	4 uur	12 uur
SEALERS	AQUALIT PS130	-	-	-	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	-	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	-	40 min.	4 uur	-
	AQUALIT IS180	-	HWA6000 5 : 1 (20%)	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	-	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 140	4 uur	30 min.	4 uur	-
TRAN-SPARANTE LAKKEN	AQUALIT PT230	20	-	-	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	-	40 min.	4 uur	Plaatsen van meubels 24 uur
	AQUALIT PT260	20	HWA6000 20 : 1 (5%)	Kraanwater max. 5%	-	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	-	-	-	-	✓	✓	70 - 125	2 uur	40 min.	6 uur	Plaatsen van meubels 24 uur
	AQUALIT ST260	10 20	desgewenst HWA6000 20 : 1 (5%)	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 120	4 uur (bij 2K)	40 min.	4 uur	12 uur
	AQUALIT T260	05 10 20 40	desgewenst HWA6000 10 : 1 (10%)	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓ kleine oppervlakken	✓ kleine oppervlakken	100 - 140	4 uur (bij 2K)	40 min.	4 uur	12 uur
	AQUALIT T280	10 20 40	HWA6000 5 : 1 (20%)	AQUALIT OPTIMIZER of kraanwater max. 10%	RETARDER WB max. 2%	UV ABSORBER WB max. 1% ANTISILICON WB 5%	MATTENING AGENT WB max. 10% TEXTURE POWDER FINE / MEDIUM max. 5%	0,009 - 0,011 (0,23 - 0,28)	110 - 130	1,8 - 2,0	1,5 - 3,0	✓	✓	80 - 140	4 uur	30 min.	4 uur	12 uur

Producten van Akzo Nobel Wood Coatings GmbH worden voor professionele verwerkers geproduceerd die beschikken over basiskennis in de omgang en het gebruik van belts, lak, verf en vernis. De verwerkingsinstructies voor onze kwaliteitsproducten in de productbladen moeten beschouwd worden als vrijblijvende adviezen. Ze zijn gebaseerd op onze laboratoriumtesten en ervaringen en dienen om het werk van onze afnemers te vereenvoudigen en te bevorderen. Een eventueel noodzakelijke aanpassing van de verwerkingshoudingen valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel geven onze adviseurs en onze toepassings- en laboratoriumtechnici zo goed ze kunnen verdere informatie. Vanzelfsprekend garanderen wij de ontwerpspecifieke kwaliteit van onze producten volgens onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Over het gebruik van het genoemde product bestaat de koper gebaat naar eigen inzicht. Mochten wij niet specifieke eigenschappen en de geschiktheid van de producten voor een contractueel vastgelegd gebruikstellende met klem schriftelijk gegarandeerd hebben, dan is een advies of instructie over het technische gebruik – ook al gebeurt deze naar beste vetten – in ieder geval vrijblijvend. Deze ontslaat de koper niet van zijn of haar zelfstandige controle, indien nodig door een eerste verwerking als proef. Bovendien zijn wij alleen aansprakelijk volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor een eventueel achterwege gebleven advies.

www.sikkens-wood-coatings.com

T – PRODUCTCATEGORIE		4858 – PRODUCTNUMMER		VERDERE INFORMATIE		GLANSGRADEN BIJ 60° DIN EN ISO 2409	
S - Sealer	(Grondering)	1XX	Kleurloze grondering	V - Verticale toepassing		Honglgans	85 - 100%
IS - Insulation Sealer	(Isolatiebasis)	2XX	Kleurloze afsluitende laklaag	H - Horizontale toepassing		Glanzend	50 - 84%
T - Topcoat	(Afsluitende laklaag) PT (Afsluitende laklaag voor parket)	3XX	Gepigmenteerde vuller	E - Effect (Effect)		Zideglans	26 - 49%
P - Primer	(Vuller) IP (Isolerende vuller)	4XXX	Gepigmenteerde afsluitende laklaag	PT - Parquet Top (Parket)		Zidemat	15 - 25%
O - Oil	(Olie)	6XX	Verharder	ST - Staircase Top (Trappen)		Mat	06 - 14%
H - Hardener	(Verharder) (HPU, HWA HAC HUP)	9XX	Verdunner	M - Medium (Normaal)		Diepmat	00 - 05%
T - Thinner	(Verdunner) (TPU, TWA, TAC, TUP)			S - Slow (Langzaam)			
				F - Fast (Snel)			

AkzoNobel